



Masa szpachlowa Promat®



Dane techniczne	
Wytrzymałość na zginanie ϵ	1,0 N/mm ² (po 1 dniu)
Wytrzymałość na ściskanie	2,0 N/mm ² (po 1 dniu) 9,0 N/mm ² (po 28 dniach)
Zużycie	Normalne szpachlowanie: ok. 250 g/m ² Wypełnienie fug, naklejenie taśm i wygładzenie: ok. 350 g/mb Pełnowierzchniowe zaszpachlowanie: ok. 1000 g/mm/m ²
Magazynowanie	Przechowywać w miejscu suchym
Czas przechowywania	Ok. 6 miesięcy
Forma dostawcza	Worek papierowy, 25 kg

Opis produktu

Masa szpachlowa Promat® jest specjalną suchą zaprawą o wysokiej plastyczności. Po zmieszaniu z czystą wodą powstaje plastyczna gładka masa, która po stwardnieniu mocno przywiera do powierzchni ścian i sufitów. Przepuszcza powietrze, chemicznie obojętna. Masa szpachlowa Promat® nadaje się szczególnie do szpachlowania płyt PROMATECT®, ale może też być zastosowana na innych podłożach. Nadaje się szczególnie do podłoży o dużej nasiąkliwości.

Zastosowanie

Wypełnianie i wygładzanie szczelin i nierówności w płytach PROMATECT®, szpachlowanie narożników, łbów gwoździ, wkrętów i klamer, pełne zaszpachlowanie powierzchni płyt PROMATECT®. Wypełnianie i wygładzanie dziur, szczelin, rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Stosować wewnątrz pomieszczeń, z wyjątkiem wilgotnych i mokrych.

Obróbka

Resztki tynku i pozostałości farby, tapety usunąć. Także resztki wosku, oleju i tłuszczu. Podłoże musi być trwałe, wolne od pyłu i suche.

Przygotowaną masę szpachlową należy zużyć w ciągu 1 godziny. Stwardniałej masy nie można rozrzedzić przez dodanie wody. Obróbka jest możliwa powyżej temperatury +5 °C. Używać można szpachelki lub kielni.

Fugi w płytach mogą mieć szerokość maksymalnie 10 mm. Zależnie od nasiąkliwości płyt, fugi należy wypełnić odcinkami na długości ok. 1,0 do 1,5 m, nałożyć siatkę, zaszpachlować (na szerokości ok. 25 cm) i na końcu nałożyć cienką warstwę powierzchniową. Aby uzyskać gładką powierzchnię, należy zewnętrzną warstwę przeszlifować.

Łby śrub i wkrętów zaszpachlować i w razie potrzeby wygładzić.

Do 25 kg masy szpachlowej Promat® (worek oryginalny) dodać ok. 10,5 l wody (woda wodociągowa). Masę szpachlową wsypywać powoli do wody. Ok. 2 min moczyć, następnie mieszać do uzyskania gładkiej masy szpachlowej.

Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć.